

# HI KOTE PLUS

## Технические характеристики глянцевої бумаги:

<b>Граммаж</b>	г/м <sup>2</sup>	105	115	120	128	140	150	157	170	180	200	230	250	270	300	ISO536
<b>Толщина</b>	μм	84	92	96	102	116	125	133	146	154	173	201	225	243	270	ISO534
<b>Глянец 75°</b>	%	65	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	65	65	T480
<b>Шероховатость</b>	μм	≤1,4	≤1,4	≤1,4	≤1,4	≤1,4	≤1,4	≤1,4	≤1,4	≤1,4	≤1,4	≤1,4	≤1,4	≤1,4	≤1,6	ISO879
<b>Яркость</b>	%	89	89	89	89	89	89	89	89.5	89.5	89.5	89.5	89.5	89.5	89.5	ISO2470
<b>Непрозрачность</b>	%	93	94	95	96	96	97	97	98.5	98.5	98.5	98.5	98.5	98.5	98.5	ISO2471

## Технические характеристики матовой бумаги:

<b>Граммаж</b>	г/м <sup>2</sup>	105	115	120	128	140	150	157	170	180	200	230	250	270	300	ISO536
<b>Толщина</b>	μм	95	106	111	118	134	144	150	168	178	200	212	250	257	285	ISO534
<b>Глянец 75°</b>	%	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	T480
<b>Шероховатость</b>	μм	≤2,7	≤2,7	≤2,7	≤2,7	≤2,7	≤2,7	≤2,7	≤2.5	≤2.5	≤2.5	≤2	≤2.5	≤2.2	≤2.5	ISO879
<b>Яркость</b>	%	90	90	90	90	90	90	90	89.5	89.5	89.5	89.5	89.5	89.5	89.5	ISO2470
<b>Непрозрачность</b>	%	94	95	95	96	97	97	98	98.5	98.5	98.5	98.5	98.5	98.5	98.5	ISO2471